



基本データ-プラチナ8種

金種	比重	グラム工賃 (円/g)	へり	最低工賃 (円/個)	鑄造稼働日	名称 配合
PSP	21.42	100	0.04	300	※	3Nピュアプラチナ Pt99.9%,Fe0.1%
Pt950(Ru2%)	20.64	100	0.03	300	毎週火~金曜日	ハードプラチナ950 Pt95%Pd3%,Ru2%
Pt950(Pd)	20.64	100	0.04	300	毎週火・木曜日	Pt95%,Pd5%
Pt900(Pd)	19.91	100	0.03	300	毎週火~金曜日	Pt90%,Pd10%
Pt900(Ru1%)	20.24	100	0.03	300	毎週火~金曜日	ハードプラチナ900 Pt90%,Pd9%,Ru1%
Pt900(Ru2%)	20.44	100	0.03	300	毎週火~金曜日	ハードプラチナ900 Pt90%,Pd8%,Ru2%
Pt900(Co1%)	19.56	100	0.03	300	毎週火~金曜日	Pt90%,Pd9%,Co1%
Pt850(Pd)	19.22	100	0.04	300	毎週火・木曜日	Pt85%,Pd15%

※1筒加工代金(合計6,000円以上)の御注文を頂いた場合を原則とし稼働します。6,000円未満のご依頼の場合は6,000円が加工賃として適用されます。