



基本データ-ホワイトゴールド6種

金種	比重	グラム工賃 (円/g)	へリ	最低工賃 (円/個)	鑄造稼働日	名称 配合
K18WG(No.6)	16.09	100	0.03	300	毎営業日	シャンパンホワイト Au75%,Ag11%,Pd8%,Cu4%,Zn2%
K18WG(No.1)	16.4	100	0.03	300	毎週火~金曜日	Au75%,Ag6.25%,Pd12.5%,Cu6.25%
K18WG(STD)	16.23	100	0.04	300	※	Au75%,Ag4%,Pd15%,Cu3%,Zn3%
K18WG(Ni3%)	14.59	100	0.04	300	※	Au75%,Cu15.5%,Zn6.5%,Ni3%
K14WG(No.5)	14.56	100	0.04	300	毎週火・木曜日	Au58.5%,Ag28.6%,Pd6.2%,Cu6.7%
K10ホワイト	13.23	100	0.04	300	毎週火・木曜日	Au41.7%,Ag43%,Pd12%,Cu2%,Zn1.3%

※1筒加工代金(合計6,000円以上)の御注文を頂いた場合を原則とし稼働します。6,000円未満のご依頼の場合は6,000円が加工賃として適用されます。